

Electro-Glass Products
BLEIFREIE GLASLOTE
Gelistet nach Ausdehnung

August 2018

Seite 1

Aktuelle Serie	C=Kristalline V=Vitroese	Verdichtung (g/cm ³)	Ausdehnung (/°X10 ⁻⁷)	Spannungs- temperatur °C	Anlass- temperatur °C	Schmelz- temperatur °C	Verarbeitungs- Temperatur °C
CF-7574	C	3,68	34	----	570	644	750
EG-2735	V	4,47	60-64	470	520	578	575
V-1467	----	4,90	66.9	----	----	578	----
V-1592	----	5,96	69	----	----	538	----
EG-2964	V	4,75	64-84	458	490	550	550
EG-2868	V	5,35	71-85	----	460	495	540
EG-2992	C	5,92	77-84	375	435	505	535
EG-2922	V	5,80	77-85	----	465	505	550
EG-2888	V	5,90	82-100	----	455	490	535
EG-2998	C	5,65	90-98	385	410	490	500
EG-3018	V	7,30	101	359	365	379	450
EG-3030	C	7,30	102	370	378	386	475
V 10031	V	> 2,00	124.9	----	348	433	450-475

---- nicht verfügbar

* Theoretische Dichte